		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold Bygningsdelskort</b>	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(45)01	Lofter, malerbehandling	2010-401	

### **Bygningsdelsbeskrivelse**

Beskrivelsen indeholder følgende:

#### **Placering**

- Lofter

#### **Konstruktionsbeskrivelse:**

- Malerbehandling af lofter

#### **Materialebeskrivelse**

Dyrups loftmaling 01 refleksfri 6110, lys råhvid glans 01

### **Besigtigelsesanvisning**

Malerbehandling

- Efterses for om malingen skaller af. 100 % af overfladen.

### **Vedligeholdelsesanvisning**


Malerbehandling

- Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for malede overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der aftørres med vandopfugtet klud. Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.  
Ved genopmaling af loft anvendes flg: Dyrups loftmaling 01 refleksfri 6110, lys råhvid glans 01

### **Besigtigelsesaktiviteter**

Malerbehandling

- Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : Hvert 5. år
- Mængde: Hele loftsfladen
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Maler

		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold</b> <b>Bygningsdelskort</b>	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(45)01	Lofter, malerbehandling	2010-401	

### **Vedligeholdelsesaktiviteter**

#### Malerbehandling

- Tidspunkt for første vedligeholdelse: Vedligeholdelse med maling skal ske efter behov og belastning.
- Vedligeholdelsesinterval: Vedligeholdelse med maling skal ske efter behov og belastning.
- Mængde: Alle indvendige ydervægs overflader
- Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Maler
- Vedligeholdelsesanvisning:

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning. Inden genopmaling foretages afvaskning med DYRUP Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning. Rengøringen udføres som nævnt under rengøring.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbspåner er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Der anvendes samme metode som anført under rengøring.

### **Udskiftningsaktiviteter**

#### Malerbehandling

- Der er ingen udskiftningsaktiviteter