



DATABLAD

Akryl Plast Vægmalning 10

Produktbeskrivelse og Anvendelsesområde

DYRUP Akrylplast Vægmalning er lugtsvag, vaskbar og alkalibestandig. Mat med god vedhæftning og dækkeevne. Flot, flad overfladestruktur og gode reparationsegenskaber. Produktet anvendes indendørs på puds, beton, letbeton, mursten, træfiberplader o.l. Meget velegnet til kontorer, opholdsrum hvor der stilles krav til både funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 3. jf. MBK-MBA

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug, underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt. Overfladen kan rengøres med DYRUP grundrens 3113. Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers 6005/6015, gennemslag spærres med DYRUP Kvikstop. Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Plastgrunder 6002.

Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Tekniske data

Bindemiddel	Akrylforstærket PVA
Emballage størrelse	10l 4.5l 2,25l
Fortynding	Vand
Glans v. 60°	Ca. 10
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage
MAL -kode:	00-1
Miljø og sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Fra 5-25°C luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23°C/60 % RH
Forbrug:	8-10m ² pr. l.
Standardkulør/baser	Hvid Lys råhvid Råhvid
Tørretid ved 20° C.:	
Berøringsstør	1 time
Overmalbar	2 timer
Gennemhærdet	1 måned
Volumen tørstof %	Ca. 37



DATABLAD

Akryl Plast Vægmalning 10

Gode råd

Ved kraftige kulører som på toneoblaten er markeret med * skal der benyttes grundfarve, og ekstra påføring kan være nødvendig.

Ved kraftigt sidelys ca. 85° kan ekstra påføring påkræves. Ønskes glatte overflader er det en fordel at benytte micro fiber ruller, samt afslutte ved rulning oppefra og ned vådt i vådt.

Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. Anvend almindeligt universel rengøringsmiddel i den anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.

Rengøringen startes nedefra og fortsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt. Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde.

Anbefaling for malede overflader

Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/ danske malermestre.

Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultat er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring o.s.v.

Vedligeholdelse af malede overflader

Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger.

Inden genmaling bør overfladen afvaskes med Dyrup Grundrens. Der påføres 2 gange.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

Vi anbefaler at der udføres et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat.

Prøvefeltet kan testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA